

719 LANKOROAD BITUME NOIR



LES + PRODUIT

- ▶ Remise en service immédiate
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Adhérence sur surfaces sèches ou légèrement humides (sans ressuage)
- ▶ Résiste aux sels de déverglaçage

CONSOMMATION

- ▶ Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

DESCRIPTION

- Enrobé à froid utilisable en travaux neufs ou en rénovation. Adhérence sur surfaces sèches et légèrement humides (sans ressuage).

DOMAINES D'APPLICATION

- **Travaux de rénovation**
- Ouvrages de petites dimensions, tels que : réparation de nids de poule et de tranchées sur chaussées, routes, sols à base de bitume
- **Travaux neufs**
- Finition de la couche de roulement des tampons scellés avec les mortiers de scellement PAREXLANKO :
 - 712 LANKOROAD RAPIDEX
 - 713 LANKOROAD HIVER
 - 714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK
 - 718 LANKOROAD BLACK TT

CARACTÉRISTIQUES

- Insensible aux cycles de gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- **Composition** : agrégats-émulsion bitumineuse spéciale de grade 70/100
- **Présentation** : enrobé
- **Couleur** : noir
- **Densité** : 1,5 environ
- **Granulométrie** : 0-4 mm

PERFORMANCES

- **Remise en service** : immédiate après compactage

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports stabilisés, sains et propres, débarrassés des parties non adhérentes.
- Le produit doit être confiné par des rebords. Les éléments friables sont à supprimer.
- Le support doit être stabilisé et portant (grave traitée VRD, mortier, béton, GNT calibrée et correctement compactée avec le matériel adapté).

- Le support doit être propre. Ne pas utiliser l'enrobé sur les revêtements sales (poussières, eau, terre, gazole).
- Le support peut être humide mais ne doit pas ressuer l'eau.

APPLICATION

- La mise en œuvre de 719 LANKOROAD BITUME NOIR s'effectue manuellement avec des outils ordinaires (balai, pelle, râteau, raclette, dame à main et plaque vibrante).
- Étaler de manière homogène la quantité appropriée d'enrobé à froid sur la zone à réparer. Une surépaisseur d'environ 2-3 cm au-dessus du niveau de la surface est nécessaire compte tenu de la diminution naturelle due au tassement.

Épaisseur d'application

- Il est conseillé d'appliquer l'enrobé à froid sur des épaisseurs de 2 à 3 cm. En cas de cavités plus profondes, il convient de répéter les opérations de mise en œuvre par couches successives de 2 cm. Ne jamais excéder 10 cm.
- Compacter le produit de manière importante et régulière (plaque vibrante, petit cylindre, pillonneuse, dame à main, massette). Il est nécessaire d'utiliser une plaque vibrante (80 kg mini) pour les réparations circulées par les piétons. Un compactage efficace et énergétique permet d'augmenter la cohésion et le durcissement au jeune âge.
- Le mûrissement final a lieu par exposition à l'air et au compactage.
- Une zone réparée avec l'enrobé à froid peut être immédiatement ouverte à la circulation sans que le passage des véhicules ne provoque son soulèvement ou son effritement.

Nettoyage des outils

- Produit frais : à l'eau
- Produit durci : avec un solvant pétrolier

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité.
- Produit Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Porter les gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants
- Températures d'utilisation comprises entre +5°C et 55°C (température du sol)
- Le produit durcit lors d'un stockage au froid. l'entreposer une demi-journée à une température à +10°C pour retrouver les propriétés de départ.
- Après ouverture, utiliser le produit dans un délai de 2 semaines