

Granulés Bois d'Or

DIN+

	Granulés Bois d'Or	DIN+
Matière première	100% résineux épicéa	Pas d'exigence*
Séchage de la sciure	à 80°C	Pas d'exigence**
Pouvoir calorifique sur brut (énergie dégagée)	4,8 kWh/kg	≥ à 4,6 kWh/kg
Taux de cendres à 550°C	≤ à 0,5%	≤ à 0,7%
Taux de fines	≤ à 0,3%	≤ à 0,5%
Humidité	≤ à 8,5%	≤ à 10%
Diamètre	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
Résistance mécanique	> 98%	97,5%
Fabrication française	oui	Pas d'exigence

* mélange d'essence possible et toléré

** pré-combustion possible due à un séchage trop rapide et agressif